



Nitrilo



Laboratorio y  
Utilitario

# TNT<sup>®</sup> Blue

92-575 92-675  
Guante de Nitrilo

## Excelente agarre, comodidad y durabilidad para el trabajo

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

#### Comodidad

Durable, Delgado, Suave y cómodo

#### Agarre

Dedos texturizados para un agarre excepcional

#### Alimentos Aceptados

Cumplen con los requisitos del manejo de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600).



**Ansell**

### HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA:

#### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

	92-575	92-675
<b>Material</b>	Nitrilo	
<b>Color</b>	Azul oscuro	
<b>Diseño del guante</b>	Ambidiestro, Con Polvo, Agarre Texturizado	Ambidiestro, Libres de Polvo, Agarre Texturizado
<b>Puño</b>	Puño con ribete	
<b>Estándares de auditoría</b>	ISO 9001	
<b>Control de calidad</b>	EN420, EN374/1,2,3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Arrete 09/11/04, Regulación Europea 1935/2004, Recomendación Alemana para Materias Primas de Alimentos	
<b>Empaque</b>	100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de envío, 1000 guantes por cajas de envíos	
<b>Almacenamiento</b>	Mantener fuera de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco. Mantener lejos de fuentes de ozono y encendido	
<b>País de origen</b>	Tailandia	

#### PROPIEDADES FÍSICAS

	PROPIEDAD	VALORES TÍPICOS				MÉTODO DE PRUEBA
		S 6½-7	M 7½-8	L 8½-9	XL 9½-10	
Longitud (mm)	92-575	240	240	240	240	ASTM D3767/EN 420
	92-675	300	300	300	300	
Ancho promedio de la palma (mm)		85	95	105	111	

Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	1.5 AQL	ASTM D5151/EN 374-2
Pared sencilla del grosor de la palma	(mm: 0.11) / (mil: 4.3)	ASTM D3767/EN 420

	ANTES	DESPUÉS	
Máxima resistencia a la tensión	> 14 Mpa	> 14 Mpa	ASTM D 412-06a
Elogación al quiebre (%)	> 500	> 400	ASTM D 412-06a
Fuerza al quiebre (N)	> 6	> 6	EN 455-2

#### INFORMACIÓN DEL PEDIDO:

	TALLA	S 6½-7	M 7½-8	L 8½-9	XL 9½-10
92-575	ASPN	586193	586194	586195	586196
	ORACLE	105125	105126	105127	105128
92-675	ASPN	565716	565717	565718	565719
	ORACLE	105081	105082	105083	105084



Para información adicional visítenos en [www.ansell.com](http://www.ansell.com) o llámenos al:

+52 (442) 248 1544 y 248 3133, [ansell-latinamerica@ansell.com](mailto:ansell-latinamerica@ansell.com)

Ansell Protective Solutions Sierra de Zimapán No. 4 int. 70,

Col. Villas del Sol, C.P. 76046 Santiago de Querétaro, Gro.